



TECHNICKÝ LIST

KEIM CONTACT-PLUS

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Contact-Plus je silikátový vysoce plněný, vlákny armovaný renovační základní nátěr (podle DIN 18363 část 2.4.1) s přídavkem čistého akrylátu, skleněných vláken a kvalitních plniv s vyváženou velikostí a tvarem zrna. KEIM Contact-Plus je vynikající na egalizaci a vyplňování trhlin.

2. OBLAST POUŽITÍ

Adhezním mostem KEIM Contact-Plus se připravují nosné organicky pojené staré nátěry pro nátěr silikátovými barvami KEIM, pokud je např. nelze odstranit z ekologických nebo jiných důvodů. Výjimkou jsou plastoelastické a ke zmýdelnění náchylné staré nátěry (např. některé olejové barvy). Na minerálních podkladech nebo starých organických nátěrech vykazuje KEIM Contact-Plus díky vybraným vláknitým složkám a plnivům optimální efekt uzavření trhlin. KEIM Contact-Plus egalizuje stávající rozdíly povrchové struktury.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- zatírá praskliny
- vyrovnává strukturu
- egalizační
- netvoří film
- vyztužený vlákny
- podpora adheze
- absolutně UV odolný

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,6 g/cm³ - 1,8 g/cm³
- Hodnota pH: cca 11
- Největší zrno: 0,5 mm

KLASIFIKACE:

- Ekvivalentní difuzní tloušťka vzduchové vrstvy (hodnota sd): ≤ 0,02 m
- Třída rychlosti propustnosti pro vodu: W2

BAREVNÝ ODSŤÍN:

standartně bílá
lze tónovat dle všech vzorkovnic KEIM

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, nosný, nekřídující, čistý a bezprašný. Uvolněné části starých nátěrů musí být odstraněny mechanicky nebo otryskáním vodou. Defekty doplňte vhodným vysprávkovým materiálem a přizpůsobte strukturu. Případné sintrové vrstvy na nových omítkách odstraňte podle pokynů přípravkem KEIM Fluat-10. Nově omítnuté plochy (vysprávkvy) vždy ošetřete přípravkem KEIM Fluat-10 podle pokynů v technickém listu.

Nevhodné podklady:

plastoelastické povlaky; zmýdelňující staré podklady

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být ≥ 5 °C. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

SPOTŘEBA:

cca 0,4-0,5 kg/m²

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Contact-Plus aplikujte na nesavý podklad zásadně neředěný štetkou rovnoměrně křížem.

Na savých podkladech lze ředit max. 5 % a následujícími produkty: KEIM Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Concretal-Fixativ.

SKLADBA NÁTĚRŮ:

KEIM Contact-Plus se musí vždy přetřít jedním nebo dvěma následnými nátěry, např. KEIM Granital, KEIM Soldalit nebo KEIM Concretal-W.

U světlých odstínů (cenová skupina I) většinou stačí jeden vrchní nátěr, neředěný.

U tmavších odstínů (cenová skupina II) jsou nutné dva následné nátěry, např.

Mezinátěr:

ředěným Granitalem (na 10 kg max. 2 l KEIM Spezial-Fixativ)

Vrchní nátěr:

KEIM Granital, neředěný.

KEIM Contact-Plus lze tónovat do 10 % přidaného množství produkty KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-W nebo KEIM Farbkonzentrat.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
25	kg	24	kbelík
5	kg	70	kbelík

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	obal uchovávejte těsně uzavřený v chladu bez mrazu

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/c): 40 g/l.
Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

GIS KÓD: BSW 10

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zaměřena jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhražujeme si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.