



TECHNICKÝ LIST

KEIM FIXATIV®

ŘEDIDLO PRO KEIM PURKRISTALAT®

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Fixativ je pojivo, ředidlo a fixativ z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry KEIM s maximální životností.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Fixativ slouží jako pojivo a ředidlo pro čisté silikátové dvousložkové barevné systémy KEIM Purkristalat a KEIM Dekorfarben a jako ředidlo pro KEIM Unikristalat.

KEIM Fixativ lze použít také k ředění KEIM Granital®-System a KEIM Quarzil-System.

Naředěným materiélem KEIM Fixativ lze regulovat, resp. snižovat savost silně savých minerálních podkladů a fixovat a zpevňovat pískující minerální podklady.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

KEIM Fixativ nerozpustně zkřemeňuje s podkladem, má vysokou difuzní propustnost, vysokou odolnost proti zvětrávání a je nehořlavý. KEIM Fixativ neobsahuje žádné organické přísady.

- nerozpustně zkřemeňuje s podkladem
- mimořádně odolný proti klimatickým vlivům
- netvoří film
- mimořádně propustný pro difuzi páry
- vysoká pojivost
- fixuje
- nehořlavý
- absolutně stálý vůči UV
- hubí plísně a houby
- odolný vůči průmyslovým zplodinám
- odolný vůči rozpouštědlům
- nezávadný pro životní prostředí, příznivá ekologická bilance
- nezávadný z hlediska biologie staveb

Charakteristika materiálu

- specifická hmotnost: cca 1,17 g/cm³
- hodnota pH: cca 11

Odstín

Žlutý, průzračný.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

Zpracování

Penetrace silně savých a (nebo) pískujících podkladů:

KEIM Fixativ ředěný vodou 1:1 nebo 1:2, nanáší se štětkou.

Pro rozmíchání barev KEIM Purkristalat-Farbe a KEIM Dekorfarben:

rozmíchejte 5 kg barevného prášku ve 4 litrech KEIM Fixativu.

Ředění materiálů KEIM Purkristalat-Farbe, KEIM Uni-kristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital nebo KEIM Quarzil:

viz příslušné Technické listy.

Podmínky pro zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C.

Doba schnutí

Je nutné dodržet minimálně 12 hodin schnutí mezi penetrací a základním nátěrem a mezi jednotlivými nátěry.

Spotřeba

Na penetrační nátěr hladkého podkladu: asi 0,1 l/m² KEIM Fixativ (a cca 0,1 l/m² vody)

Tato hodnota je orientační a závisí na savosti a struktuře podkladu. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění náradí

Ihněd po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby o obsahu 4 nebo 24 litrů

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v chladném, ale nemrznoucím prostředí.

Pozor:

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

KEIM Fixativ® je alkalický. Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chráňte před potřísňním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový šít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejist, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísňený oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.



KEIMFARBEN s.r.o.

Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229
www.keim.cz / barvy@keim.cz