

MC-Estrifan Grund T 15

Penetrační nátěr pro cementové podklady

Vlastnosti

- Ç Jednosložková disperze
- Ç Bez obsahu rozpouštědel
- Ç Snižuje nasákavost podkladu
- Ç Se zpevňujícím účinkem
- Ç Lze aplikovat štětcem nebo válečkem

Oblasti použití

- Ç Základní penetrační nátěr pro nasáklé podklady pod nivelační a vyrovnávací stěrky
- Ç Pro mírné zpevnění prahů nebo zpískovaných podkladů
- Ç Jako penetrační nátěr pro kosmetiku betonu
- Ç Hlubkový základní nátěr pro silně nasáklé podklady

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý, nosný a zbavený všech volných částí, prachu, oleje a ostatních oddělovacích látek. Staré vrstvy a nátěry je třeba odstranit.

Při použití jako základ pod **Estrifan SN 10** a **Estrifan SN 25** doporučujeme minerální podklady předem navlhčit. Je třeba se vyvarovat tvoření kaluží.

Nanesení na podklad

Estrifan Grund T 15 je připraven k okamžitému použití a nanáší se nezředěným štětcem, válečkem nebo štětkou. Smí se ho nanést jen tolik, aby na povrchu nevznikl lesklý film snižující přilnavost. Je třeba se bezpodmínečně vyvarovat tvoření kaluží. Silně savé podklady je třeba natřít základním nátěrem dvakrát.

Podle savosti a drsnosti podkladu je spotřeba disperze **Estrifan Grund T 15** cca 150 - 250 ml/m². Odchyly od této průměrné hodnoty lze zjistit předchozími zkouškami na konkrétním objektu.

Nanázení stěrkové hmoty **Estrifan SN 10** nebo **Estrifan SN 25** lze provádět po zaschnutí základního nátěru. Delší prostoje až do provedení následných štukovnických prací mohou vést ke znečištění základního nátěru (např. prach po broušení), které může způsobit následné snížení přilnavosti.

Ostatní pokyny

Spotřebovaná množství, doby zpracování a všechny technické vlastnosti značek závisí na teplotě a konkrétním objektu.

Technické parametry

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Spotřeba	ml / m ²	cca. 150 cca. 250	U nenasákavých podkladů U nasákavých podkladů
Doba zpracování	Hod.	cca 1	Př +20 °C a 50% relativní vlhkosti
Hustota	g / cm ³	cca 1,02	-

Ostatní údaje

Barva	Mléčná
Báze	Tekutá umělohmotná disperze
Vnitřní kontrola kvality	DIN EN ISO 9001
Forma dodávky	10,0 l kanystř
Ukládání	Skladujte v původním balení v suchém prostředí chráněném před mrazem. Skladovatelnost min. 12 měsíců.
Likvidace odpadu	Prosíme, v zájmu našeho životního prostředí obal zcela vyprázdněte a uložte na příslušnou skládku

Vlastnosti výrobku jsou odvozeny od laboratorních zkoušek a mohou se v praxi lišit. Pro určení vhodných technických vlastností pro jednotlivá použití by měly být provedeny příslušné zkoušky vhodnosti použití za konkrétních podmínek.